

Innenputz K/R/MP

Dekorputz für den Innenbereich



Beschreibung	Dekorputz für den Innenbereich																									
Eigenschaften	Lösemittel- und weichmacherfreier Innenputz																									
Anwendung	<p>Als Oberputz auf Wand- und Deckenflächen aus: Beton Kalk-, Kalkzementputzen der Kategorie CS II, CS III und CS IV (bisher MG P II und P III) mineralischen Armierungs- oder Spachtelputzlagen</p> <p>Alle Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.</p>																									
Verbrauch	K1 ca. 2,2 kg/m ² K1,5 ca. 2,7 kg/m ² K2 ca. 3,0 kg/m ² K3 ca. 3,8 kg/m ²	R1,5 ca. 2,5 kg/m ² R2 ca. 3,0 kg/m ² R3 ca. 3,8 kg/m ²																								
Technische Daten	Klassifizierung Dichte Haftfestigkeit Wasserdampfdurchlässigkeit S _d	Innenputz mit organischen Bindemitteln ca. 1,8 kg/m ² >= 0,3 MPas nach EN 1542 Klasse 1 (hoch) nach EN ISO 7783-2																								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">CE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HUMA FARBEN GmbH D-73563 Mögglingen</td> </tr> <tr> <td colspan="2">11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN 15824</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>V2 (mittel)</td> </tr> <tr> <td>Wasseraufnahme</td> <td>KLF</td> </tr> <tr> <td>Haftfestigkeit</td> <td>>= 0,3 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</td> <td>KLF</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit λ(Dry, mat)</td> <td>KLF</td> </tr> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>B-s1, d0</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>Innenputz K/R/MP</td> </tr> </table>		CE		HUMA FARBEN GmbH D-73563 Mögglingen		11		DIN EN 15824		Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich		Wasserdampfdurchlässigkeit	V2 (mittel)	Wasseraufnahme	KLF	Haftfestigkeit	>= 0,3 N/mm ²	Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	KLF	Wärmeleitfähigkeit λ(Dry, mat)	KLF	Brandverhalten	B-s1, d0	Produkt	Innenputz K/R/MP
CE																										
HUMA FARBEN GmbH D-73563 Mögglingen																										
11																										
DIN EN 15824																										
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Innenbereich																										
Wasserdampfdurchlässigkeit	V2 (mittel)																									
Wasseraufnahme	KLF																									
Haftfestigkeit	>= 0,3 N/mm ²																									
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	KLF																									
Wärmeleitfähigkeit λ(Dry, mat)	KLF																									
Brandverhalten	B-s1, d0																									
Produkt	Innenputz K/R/MP																									
Verarbeitung	<p>Material ist nach kurzem Aufrühren mit einem langsam laufenden Rührwerk verarbeitungsfähig. Bei Bedarf Konsistenz mit wenig Wasser einstellen. Putz mit rostfreier Stahltraufel oder Spritzgerät auf Kornstärke aufziehen und mit Plastiktraufel strukturieren. Bei Verwendung von Holz- oder Styroporbrettern werden rauere Strukturen erreicht.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Zur Vermeidung von Ansätzen und Strukturfehlern zügig nass in Nass durcharbeiten und bei größeren Flächen genügend Arbeitskräfte einsetzen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material mit derselben Chargennummer verwenden oder Materialien mit verschiedenen Chargennummern vorher miteinander mischen. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C.</p>																									

Innenputz K/R/MP

Dekorputz für den Innenbereich

Besonders zu beachten:

VOB, Teil C, DIN 18363, Abschnitt 2 und 3, sowie die BFS-Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.



Oberflächenbeschichtung	-
Lieferform	25 kg/Eimer (24 Eimer/Palette)
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
Hinweis	Augen und Haut schützen. Giscode: M-DF01
Beratungsservice	Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.
Optik	Kornputz- oder Rillenstruktur
Farbton	Weiß oder getönt

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HUMA FARBEN GmbH

Ziegelfeldstraße 66 D-73563 Mögglingen
 Fon +49.(0)7174.89899-0
 Fax +49.(0)7174.89899-18
www.huma-farben.de info@huma-farben.de