

# Betonkontakt

## Haftbrücke für Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton.

<b>Eigenschaften</b>	Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, hoch alkali- und verseifungsbeständig, schnelltrocknend.	
<b>Anwendung</b>	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden.</li> <li>• Nicht für liegende Flächen geeignet.</li> <li>• Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.</li> </ul>	
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,2–0,25 kg/m <sup>2</sup> je Anstrich	
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Art</b> // Feinraue Grundierung</li> <li>• <b>Konsistenz</b> // Flüssig</li> <li>• <b>Bindemittel</b> // Polymerdispersion, siloxanverstärkt</li> <li>• <b>Dichte</b> // ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup></li> </ul>	
<b>Verarbeitung</b>	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrosten.</p>	
<b>Oberflächenbeschaffung</b>	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen. Gips- und Gips-Kalk-Putze	
<b>Lieferform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 kg/Eimer</li> <li>• 4 kg/Eimer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Eimer/Palette</li> <li>• 80 Eimer/Palette</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	

Grundierungen

# Betonkontakt

---

**Hinweis**

Augen und Haut schützen.  
Giscode BSW20

Sichtbar nasse, feuchte bzw. mit dem Kondenswasser behaftete Betonflächen oder Beton mit mehr als 3 Masse-% Feuchtigkeit dürfen nicht verputzt werden.

---

**Beratungs-  
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

---

**Optik**

Feinrau

---

**Farbton**

Rötlich

---

**Optionen**

---

**huma farben GmbH**  
Ziegelfeldstraße 66  
D-73563 Mögglingen  
T +49 7174 898990

F +49 7174 8989918  
[www.huma-farben.de](http://www.huma-farben.de)  
[info@huma-farben.de](mailto:info@huma-farben.de)