










Betonkontakt

Haftbrücke für Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton.

Eigenschaften	Haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, hoch alkali- und verseifungsbeständig, schnelltrocknend.	
Anwendung	<p>Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden. • Nicht für liegende Flächen geeignet. • Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen. 	
Verbrauch	ca. 0,2–0,25 kg/m ² je Anstrich	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Art // Feinraue Grundierung • Konsistenz // Flüssig • Bindemittel // Polymerdispersion, siloxanverstärkt • Dichte // ca. 1,4 kg/dm³ 	
Verarbeitung	<p>Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.</p> <p>Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.</p>	
	        	
Oberflächenbeschaffung	Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen. Gips- und Gips-Kalk-Putze	
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 22 kg/Eimer • 4 kg/Eimer 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 Eimer/Palette • 80 Eimer/Palette
Lagerung	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.	

Betonkontakt

Hinweis

Augen und Haut schützen.

Giscode BSW20

Sichtbar nasse, feuchte bzw. mit dem Kondenswasser behaftete Betonflächen oder Beton mit mehr als 3 Masse-% Feuchtigkeit dürfen nicht verputzt werden.

**Beratungs-
service**

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Optik

Feinrau

Farbton

Rötlich

Optionen

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.